

Technische toelichtingen**Karakteristiek:**

AKEMI® letterverf sprays zijn hoogwaardige, FCKW-vrije verfsprays op basis van speciaal lak met oplosmiddel. Het product tekent zich door volgende eigenschappen:

- Zeer goede dekkraft
- Snelle droging
- Weersbestand
- Vrij van vergeling
- Kleurtoon en glans bestand

Gebruik:

AKEMI® letterverfspray vindt hoofdzakelijk zijn gebruik in de steenverwerkende ambacht voor het duidelijk zichtbaar inkleuren van letters op grafzerken, monumenten en sculpturen.

Gebruiksaanwijzing:

1. Het te behandelen oppervlak moet ontvet, droog en stofvrij zijn.
2. Bij gebruik van de speciale primer AKEMI® Lettering Primer Spray moet vooraf rekening worden gehouden met een droogtijd van ca. 20 - 30 minuten (20°C).
3. Niet te behandelen delen afdekken en de omgeving beschermen tegen spuitnevel.
4. De bus goed schudden tot de mengballetjes hoorbaar zijn.
5. Spuit vanaf een afstand van ca. 25 cm kruislings.
6. Verdunnen tot ca. 5%.
7. Voor een duurzame glanstoe name en ter bescherming van de beletteringskleuren, wordt het aanbrengen van AKEMI® Lettering Gloss Spray na ca. 15 minuten (20°C) aanbevolen.

Bijzondere tip:

- Als bescherming voor de handen kan AKEMI® “vloeibare handschoen” gebruikt worden.
- Niet bij hoge temperaturen of intensieve zonnestraling gebruiken, daar de lak te snel droogt en niet gepast uitloopt (sluivorming). Optimale verwerkingstemperatuur 15 – 25°C
- De droging is beter bij meerdere dunne lagen dan bij een dikkere laag.
- Na beëindigen hoeven de sproeiventielen niet vrij gesproeid te worden.
- Met AKEMI® nitro verdunner kan gereinigd worden op abusievelijk behandelde plaatsen.

Veiligheidsaanzwijzing: zie EG veiligheidsbladen

Technische gegevens:

Kleur:	antiek goud, antiek zilver, zwart, wit.
Dichtheid:	0,8 g/cm ³
Verbruik:	1,3 m ² /doos
Bij overvloedig sproeien:	stofdroom na 10 min. kleefvrij na 15 min. grijpvast na 50 min.
Opslag:	ca. 5 jaar na productiedatum houdbaar, in goed gesloten originele verpakking, koel (5 – 25°C) en vorstvrij bewaren.

AKEMI® Letteringspraykleur	Komt ongeveer overeen met RAL-kleur nummer	Lichtreflectiewaarde (LRV)
zwart	9005	4
antraciet	7016	8
donkergrijs	7031	16
lichtgrijs	7001	32
lichtgrijs	7035	58
wit	9010	85
verkeerswit	9016	87
koolzaadgeel	1021	54
oker	1011	28
leembruin	8003	13
bruin	8016	7
roodbruin	8012	8
signaalrood	3001	11
signaalblauw	5005	10
grasgroen	6010	15
diabaas	6013	20
antiek goud	-	-
donker goud	-	-
koper	-	-
brons	-	-
antiek zilver	-	-

Ter attentie:

Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Op grond van een groot aantal verschillende invloedsfactoren tonen deze aanwijzingen evenals andere mondelinge of schriftelijke gebruikstechnische aanwijzingen een niet bindend karakter. Er wordt de gebruiker aangeraden zelf verzoeken en proeven uit te voeren; hierbij geldt in het bijzonder het uitproberen van het product op een onopvallende plaats of het maken van een staal.

TMB 09.25