

Karakteristiek:

AKEMI® letterverf voor penseel applicatie is een ééncomponentenlak op basis van luchtdrogende alkydhars. Het product tekent zich door volgende eigenschappen:

- Zeer laag viscose consistentie, daardoor ook met fijn penseel op te brengen.
- Geen uitvloeien bij poreuze zuigende stenen.
- Snelle droging
- Hoog dekvermogen
- Zeer goede hechting op steen, hout en metaal.
- Hoge weer- en lichtbestendigheid.
- Vrij van zware metaalverbindingen (lood, chroom, cadmium)

Gebruik:

AKEMI® letterverf voor penseelapplicatie vindt hoofdzakelijk zijn gebruik in de steenverwerkende ambacht voor het duidelijk zichtbaar inkleuren van letters op grafzerken, monumenten en sculpturen.

Gebruiksaanwijzing:

1. De ondergrond moet zuiver, ontvet, volkomen droog en ruw zijn.
2. Indien de AKEMI® Primer spray gebruikt werd, rekening houden met 20-30 minuten droogtijd.
3. Goed schudden voor gebruik, indien nodig verdunnen met AKEMI letterverf verdunner.
4. Letterverf is door toegave van AKEMI® letterverf verdunner ca. 5% ook spuitbaar.
5. Gereedschap kan met AKEMI® letterverf verdunner of nitro-verdunner gereinigd worden.

Bijzondere tip:

- Uitsluitend voor professioneel gebruik.
- Gereedschap kan worden gereinigd met AKEMI® Letterverf Thinner of Nitro Thinner.
- Onderdelen die per ongeluk zijn geverfd, kunnen worden gereinigd met AKEMI® Nitro Thinner
- Om de houdbaarheid van geopende verpakkingen te verlengen, sluit u het product goed af en keert u het ondersteboven.
- Om de kleurintensiteit en de dekking van de letters te verhogen, wordt AKEMI® Letterverf Primer Spray aanbevolen.
- De duurzaamheid van het AKEMI® Letterverf systeem neemt af op vochtige, achterste stenen oppervlakken. Verzegel de achterkant van de steen met AKEMI® Anti-Vlek Coating 2015.
- Voor een correcte afvalverwerking moet de verpakking volledig worden geleegd.
- Recycling volgens de richtlijnen van EU-Beschikking 97/129 EG betreffende de Verpakkingsrichtlijn 94/62/EG.

Technische gegevens:

Kleuren: zwart, wit, verkeerswit, bruin, hellgrijs, antiek zilver, donkergrijs, antiek goud, roodbruin, koolzaadgeel, oker, signaalblauw, signaalrood, grasgroen, antraciet, leembruin, donker goud, diabas, koper, brons

Verbruik: 0,5 – 1 m²/liter

Droging: stofdroog na 30 min.

Opslag: ca. 2 jaar na productiedatum houdbaar, in goed gesloten originele verpakking, koel (5 – 25°C) en vorstvrij bewaren.

Veiligheidsaanwijzing: zie EG veiligheidsbladen

AKEMI® Letterverf kleur	Komt ongeveer overeen met RAL nummer	Lichtreflectiewaarde (LRV)
zwart	9005	4
antraciet	7016	8
donkergrijs	7031	16
heldergrijs	7001	32
lichtgrijs	7035	58
wit	9010	85
verkeerswit	9016	87
koolzaadgeel	1021	54
oker	1011	28
leembruin	8003	13
bruin	8016	7
roodbruin	8012	8
signaalrood	3001	11
signaalblauw	5005	10
grasgroen	6010	15
diabaas	6013	20
antiek-goud	—	—
dark-gold	—	—
koper	—	—
brons	—	—
antiek-zilver	—	—

Ter attentie:

Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Op grond van een groot aantal verschillende invloedsfactoren tonen deze aanwijzingen evenals andere mondelinge of schriftelijke gebruikstechnische aanwijzingen een niet bindend karakter. Er wordt de gebruiker aangeraden zelf verzoeken en proeven uit te voeren; hierbij geldt in het bijzonder het uitproberen van het product op een onopvallende plaats of het maken van een staal.

TMB 09.25